



Техническое описание Артикул № 3600 - 15

Aidol Deckfarbe

Финишная шелковисто-матовая краска, водоразбавимая

Сфера применения

Внутри помещений и снаружи, например, для облицовки из дерева, каркасов, деревянных домиков, теса, оград и т.п. Для цинковых желобов крыш, цинковой листовой стали и многих других основ.

При обработке ступеней, скамеек и т.д., сразу после нанесения продукта необходимо нанести второй защитный слой, который будет предохранять поверхность от выцветания.

Технические параметры продукта

Плотность:	прибл. 1,2 г/см ³ при 20 °С
Вязкость:	2000 мПа в сек. при 20 °С
Запах:	слабый
Форма поставки:	тара из белой жести 0,75л, 2,5 л, 5л, 10л и 20 л
Цвет:	3600 – белый 3601 – светло-серый 3602 – темно-серый 3603 – королевский голубой 3604 – голубой 3605 – зеленый мох 3606 – зеленый бутылочный 3607 – орех 3608 – табачный 3610 – красно-коричневый 3611 – шведский красный 3612 – кукурузно-желтый 3614 – золотисто-желтый 3615 – черный 3616 – слоновая кость

Свойства продукта

Aidol Deckfarbe - это экологически чистая, кроющая защитная краска с устойчивыми к свету пигментами. Она содержит небольшое количество растворителя, легко наносится и обеспечивает долговечную защиту основания. Благодаря высокой эластичности краска не отслаивается, не выцветает и устойчива к воздействию погодных условий.

После высыхания не имеет запаха, обладает водоотталкивающими свойствами, устойчивостью к истиранию согласно стандарту DIN 53778 и приобретает шелковистый блеск. Продукт был сертифицирован в соответствии со стандартом DIN-EN 71-3: «Безопасность игрушек для жизни и здоровья, миграция определенных элементов». Возможно смешивание различных оттенков. Нанесенное покрытие не требует особого ухода.



3600-TM-10-07

Переработка

Наружную древесину нуждающуюся в защите от синевы, гнили и вредных насекомых предварительно обработать средством для защиты древесины. Древесину в помещениях можно окрашивать без защитного грунтования. Для предотвращения проступания цветных специфических компонентов древесины, при использовании продукта Aidol Deckfarbe белого или светлых оттенков, необходимо нанести два предварительных слоя продукта Aidol Isoliergrund. Поверхность древесины должна быть чистой и сухой. Старые и отслаивающиеся покрытия необходимо удалить. Продукт Aidol Deckfarbe тщательно перемешать и быстро нанести кисточкой или валиком. После высыхания, спустя 2-4 часа, наносят второй слой.

1. Необработанная древесина:

Основной слой: грунтовка Aidol Grund/Bläuspelge или Imprägniergrund GN(требуется только при применении снаружи).

Промежуточный слой: Aidol Deckfarbe, при необходимости развести на 10% водой.

Заключительный слой: Aidol Deckfarbe без добавления воды.

Для исключения возможности загрязнения соприкасающихся деталей деревянных конструкций при проступании специфических компонентов древесины на поверхность, необходимо обрабатывать каждый элемент со всех сторон.

Для предотвращения проступания цветных специфических компонентов древесины, при использовании белого или светлых оттенков, необходимо нанести в два рабочих прохода предварительные слои продукта Aidol Isoliergrund.

2. Старые, выветренные деревянные основания, например, каркасы:

Сильно выветренные основания шлифуются.

Старые и отслаивающиеся покрытия необходимо удалить.

Поверхность древесины должна быть чистой и сухой.

Грунтование: продукт Aidol Grund/Bläuspelge или Imprägniergrund GN(требуется только при наружном применении. Если не требуется защита древесины, то Aidol Deckfarbe разбавляется водой на 25%.

Промежуточный слой: Aidol Deckfarbe без добавления воды.

Заключительный слой: Aidol Deckfarbe без добавления воды.

Для исключения возможности загрязнения соприкасающихся деталей деревянных конструкций при проступании специфических компонентов древесины на поверхность, необходимо обрабатывать каждый элемент со всех сторон.

Для предотвращения проступания цветных специфических компонентов древесины, при использовании белого или светлых оттенков, необходимо нанести в два рабочих прохода предварительные слои продукта Aidol Isoliergrund.

3. Ремонтная окраска:

Дисперсионные лакокрасочные покрытия:

Очистить поверхность со старыми, неповрежденными покрытиями от грязи и пыли, и в заключении нанести без добавления воды, продукт Aidol Deckfarbe в 2 слоя.

Защищающие лазури для древесины:

Очистить поверхность от грязи и пыли и в заключении нанести без добавления воды, продукт Aidol Deckfarbe в 2 слоя.

Для предотвращения проступания цветных специфических компонентов древесины, при использовании белого или светлых оттенков, необходимо нанести в два рабочих прохода предварительные слои продукта Aidol Isoliergrund.

Лаки:

Старые отслаивающиеся лаки удалить. Поверхность очистить от жира, пыли, грязи. Гладкую поверхность отшлифовать и в заключении нанести, без добав-

ления воды, продукт Aidol Deckfarbe в 2 слоя.

Защитные пропитки (карболины):

Старые, обветренные поверхности следует перекрашивать только в более темные, чем исходный оттенок, цвета. Предварительно необходимо провести пробное окрашивание. Затем нанести два слоя Aidol Deckfarbe без добавления воды.

4. Цинк, (оцинкованная сталь):

При переработке обратить внимание на инструкцию № 5 по нанесению краски на цинковые основания и на оцинкованную сталь, выпущенную федеральным комитетом красок и защиты ценностей, г. Франкфурт 60388, Германия.

Очистить поверхность от грязи, жира, масла.

Нанести два слоя неразбавленной Aidol Deckfarbe.

5. Минеральные основания:

Основания подготовить согласно директивам для устойчивых к истиранию и к воздействию погодных условий дисперсионных эмалей (DIN 53 778)

Облицовочный бетон, непористый бетон, газобетон:

Поверхность должна быть очищена от отслаивающихся частиц, пыли, грязи, опалубочных средств (масел).

Грунтование: 1-2 нанесения продукта Tiefengrund.

Промежуточный слой: Aidol Deckfarbe разбавленный на 30% водой.

Заключительный слой: Aidol Deckfarbe без добавления воды, 1- 2 слоя.

Фиброцемент:

Старые поверхности очищают от грязи, водорослей, мхов. Основание хорошо должно просохнуть.

Грунтование: 1-2 нанесения грунтовки Tiefengrund.

Промежуточный слой: Aidol Deckfarbe неразбавленной.

Заключительный слой:

Aidol Deckfarbe без добавления воды.

Наружные штукатурки:

Гидравлически твердеющие штукатурки и штукатурки воздушного твердения, известково-

цементные и цементные штукатурки, группы строительных растворов Ib, II и III.

Первая покраска новых штукатурок.

Грунтование: Imprägniergrund или Aidol Deckfarbe разбавленной на 10% водой.

Заключительный слой: Aidol Deckfarbe без добавления воды.

Первая покраска старых штукатурок:

Поверхность очищают, осыпающиеся штукатурки грунтуют продуктом Tiefengrund.

Основной слой: Aidol Deckfarbe разбавленный на 10% водой.

Заключительный слой: Aidol Deckfarbe без добавления воды.

Обновление: На все старые дисперсионные краски, синтетические штукатурки, масляные и лако-красочные покрытия:

Поверхность очищают, неплотные частицы удаляют, повреждения на штукатурке ремонтируют, мелящиеся слои краски грунтуют продуктом Tiefengrund.

Основной слой: Aidol Deckfarbe разбавленный на 10% водой.

Заключительный слой: Aidol Deckfarbe без добавления воды.

Штукатурки применяемые внутри помещений:

Гипсовые штукатурки, известковые штукатурные растворы, облицовочная кладка:

Промежуточный слой: Aidol Deckfarbe разбавленный на 10% водой.

Заключительный слой: Aidol Deckfarbe без добавления воды.

Ремонтное окрашивание:

Окрашенные поверхности очищают, клеевые окраски очищают и для надёжности грунтуют поверхность продуктом Tiefengrund.

Основной слой: Aidol Deckfarbe разбавленный на 10% водой.

Заключительный слой: Aidol Deckfarbe без добавления воды.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

Гипсокартон:

Грунтование: продуктом Tiefgrund.

Промежуточный слой: Aidol Deckfarbe неразбавленной.

Заключительный слой: Aidol Deckfarbe не разбавленной.

Обои:

Волокнистые обои и т.п.1-2 покрытия Aidol Deckfarbe неразбавленной для достижения выделения равномерной структуры поверхности.

Указания

Сразу же при высыхании появляется окрасочный тон, соответствующий образцу. Продукт высыхает уже спустя 2-4 часа. Полное отверждение плёнки происходит через 2 недели. Не применять на пропитанных солями бора основаниях. Свежее покрытие защищать как мин. 4 часа от дождя. Не применять при температуре ниже +5°C или выше +30 и при прямом воздействии солнечных лучей. Тщательно закрывать начатую упаковку.

Рабочий инструмент и его очистка

Кисточка или валик. Очистка производится водой или с применением чистящего средства. Остатки после очистки удалять в соответствии с предписаниями.

Расход

В зависимости от основы на 1 слой покрытия прибл. 100 мл/м².

Высыхание

Высыхание:

2-4 часа при 20°C и 65% отн. влажность воздуха

При более низких температурах и повышенной влажности высыхание замедляется.

Разведение водой

При необходимости водой (макс. 30%)

Хранение

В закрытой заводской упаковке, в сухом, не морозном месте, минимум 1 год.

Активные вещества

Акрилат, TiO₂, оксиды железа, силикаты, мел, гликоли, вода.
консервант: метилизоциазолинон.

Содержание летучих веществ VOC

Предельное значение ЕС для данного продукта (кат. A /d): 150 г/л (2007), 130 г/л (2010). В данном продукте содержание летучих органических соединений содержится не более 35 г/л VOC.

Меры безопасности, экология, утилизация отходов

Не допускать попадания продукта в руки детей. Не вдыхать мелкокапельную пыль. В ходе нанесения и после него обеспечить тщательное проветривание. При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Не допускать попадания в канализацию, водоёмы или грунт. Отправлять на переработку только полностью (без остатка) опустошённые банки. Жидкие остатки материала сдать в пункт приёма старых лаков.

Код продукта: M-LW 01

Маркировка

класс опасности для воды:

WGK 1

предписания по транспортировке опасных грузов:

GGVSE/ADR:-/-

